

報告書番号

6 B - 672

株式会社 邑建築事務所 様

建 材 製 品 中 の
分 析 結 果 報 告 書

令和 6 年 11 月 25 日

作業環境測定機関登録7-16号

〒963-8071

福島県郡山市富久山町久保田字我妻84番地7

東北ビルハード株式会社 分析センター

TEL : 024-921-6333 (代)

FAX : 024-921-6331

分析結果報告書

令和 6 年 11 月 25 日

報告書番号 6 B - 672

株式会社 邑建築事務所 様

作業環境測定機関登録7-16号
福島県郡山市富久山町久保田字我妻84番地7
東北ビルハード株式会社 分析センター

代表者 菊地 毅 之

分析センター所長 助川 丈夫 印
(第一種作業環境測定士・登録7-460号)

記

貴殿よりご依頼のありました「建材製品中のアスベスト含有等」の
分析結果について下記の通り報告致します。

工事名称：浅川中学校既存校舎解体工事設計業務委託

物件名称：浅川町立浅川中学校

採取場所：福島県石川郡浅川町浅川大明塚 地内

採取年月日：令和 6 年 11 月 7 日

分析実施日：令和 6 年 11 月 8 日 ～ 11 月 25 日

試料採取者：東北ビルハード株式会社 一般建築物石綿含有建材調査者 酒井淳

No.	採取室及び部位	建材名称	層	層割合 (%)	外観色	偏光顕微鏡法 による分析結果	推定含有率
1	昇降口 壁	ゾラコート	1	1	ライトグレー /黄緑	石綿含有なし	無検出
			2	99	白/灰	石綿含有なし	無検出
2	廊下 床	ビニル床タイル	1	30	白/白	石綿含有なし	無検出
			2	65	灰/ベージュ	石綿含有なし	無検出
			3	5	茶	石綿含有なし	無検出
3	廊下 巾木	ソフト巾木	1	60	こげ茶/茶	石綿含有なし	無検出
			2	30	茶	石綿含有なし	無検出
			3	10	ベージュ/白	クリソタイル含有	0.1%～5%
4	廊下 天井	化粧石膏ボード	1	1	白	石綿含有なし	無検出
			2	2	灰	石綿含有なし	無検出
			3	95	白	石綿含有なし	無検出
			4	2	灰	石綿含有なし	無検出

※1 持ち込み試料については、依頼者によるアスベスト分析依頼書等に添って項目の記載をしており、
弊社は試料受取後の分析業務についてのみ責を負う

※2 JIS A 1481-1:2016による分析

※3 詳細については添付データを参照

分析結果報告書

令和 6 年 11 月 25 日

報告書番号 6 B - 672

株式会社 邑建築事務所 様

作業環境測定機関登録7-16号
福島県郡山市富久山町久保田字我妻84番地7
東北ビルハード株式会社 分析センター

代表者 菊地 毅之

分析センター所長 助川 丈夫 印
(第一種作業環境測定士・登録7-460号)

記

貴殿よりご依頼のありました「建材製品中のアスベスト含有等」の
分析結果について下記の通り報告致します。

工事名称：浅川中学校既存校舎解体工事設計業務委託

物件名称：浅川町立浅川中学校

採取場所：福島県石川郡浅川町浅川大明塚 地内

採取年月日：令和 6 年 11 月 7 日

分析実施日：令和 6 年 11 月 8 日 ～ 11 月 25 日

試料採取者：東北ビルハード株式会社 一般建築物石綿含有建材調査者 酒井淳

No.	採取室及び部位	建材名称	層	層割合 (%)	外観色	偏光顕微鏡法 による分析結果	推定含有率
5	職員室 壁	壁紙	1	70	茶	石綿含有なし	無検出
			2	30	クリーム	石綿含有なし	無検出
6	職員室 天井	ロックウール吸音板 +石膏ボード	1	1	白	石綿含有なし	無検出
			2	44	灰	クリスタイル含有	0.1%～5%
			3	2	茶	石綿含有なし	無検出
			4	50	白	石綿含有なし	無検出
			5	3	茶	石綿含有なし	無検出
7	1階男子トイレ 天井	フレキシブルボード	1	2	ライトグレー	石綿含有なし	無検出
			2	98	灰	クリスタイル含有	5%～50%
8	調理室 床	ビニル床シート	1	95	ベージュ /白/灰	石綿含有なし	無検出
			2	5	ベージュ/白	石綿含有なし	無検出
	以下余白						

※1 持ち込み試料については、依頼者によるアスベスト分析依頼書等に添って項目の記載をしており、
弊社は試料受取後の分析業務についてのみ責を負う

※2 JIS A 1481-1:2016による分析

※3 詳細については添付データを参照

分析結果報告書

令和 6 年 11 月 25 日
報告書番号 6 B - 672

株式会社 邑建築事務所 様

作業環境測定機関登録7-16号
福島県郡山市富久山町久保田字我妻84番地7
東北ビルハード株式会社 分析センター

代表者 菊地 毅之

分析センター所長 助川 丈夫 印
(第一種作業環境測定士・登録7-460号)

記

貴殿よりご依頼のありました「建材製品中のアスベスト含有等」の
分析結果について下記の通り報告致します。

工事名称：浅川中学校既存校舎解体工事設計業務委託

物件名称：浅川町立浅川中学校

採取場所：福島県石川郡浅川町浅川大明塚 地内

採取年月日：令和 6 年 11 月 7 日

分析実施日：令和 6 年 11 月 8 日 ～ 11 月 25 日

試料採取者：東北ビルハード株式会社 一般建築物石綿含有建材調査者 酒井淳

No.	採取室及び部位	建材名称	層	層割合 (%)	外観色	偏光顕微鏡法による分析結果	推定含有率
9	玄関(北側) 壁	仕上塗材	1	10	白/白/白	石綿含有なし	無検出
			2	90	灰	石綿含有なし	無検出
10	屋上 軒天	ケイカル板	1	2	白	石綿含有なし	無検出
			2	98	灰	クリソタイル含有 アモサイト含有	0.1%～5% 0.1%～5%
11	屋上	シート防水	1	50	灰/黒	石綿含有なし	無検出
			2	20	白	石綿含有なし	無検出
			3	30	灰	石綿含有なし	無検出
12	煙突	石綿管	1	100	白/黒/灰	クリソタイル含有	5%～50%
						クロシドライト含有	0.1%～5%
	以下余白						

※1 持ち込み試料については、依頼者によるアスベスト分析依頼書等に添って項目の記載をしており、
弊社は試料受取後の分析業務についてのみ責を負う
※2 JIS A 1481-1:2016による分析
※3 詳細については添付データを参照

分析結果報告書

令和 6 年 11 月 25 日

報告書番号 6 B - 672

株式会社 邑建築事務所 様

作業環境測定機関登録7-16号
福島県郡山市富久山町久保田字我妻84番地7
東北ビルハード株式会社 分析センター

代表者 菊地 毅 之

分析センター所長 助川 丈夫 印
(第一種作業環境測定士・登録7-460号)

記

貴殿よりご依頼のありました「建材製品中のアスベスト含有等」の
分析結果について下記の通り報告致します。

工事名称：浅川中学校既存校舎解体工事設計業務委託

物件名称：浅川町立浅川中学校

採取場所：福島県石川郡浅川町浅川大明塚 地内

採取年月日：令和 6 年 11 月 7 日

分析実施日：令和 6 年 11 月 8 日 ～ 11 月 25 日

試料採取者：東北ビルハード株式会社 一般建築物石綿含有建材調査者 酒井淳

No.	採取室及び部位	建材名称	層	層割合 (%)	外観色	偏光顕微鏡法 による分析結果	推定含有率
13	技術室屋上	シート防水	1	25	銀/黒/銀	石綿含有なし	無検出
			2	30	茶/灰	石綿含有なし	無検出
			3	45	茶/白	石綿含有なし	無検出
14	技術室 壁	塗材+石膏ボード +石膏ボード	1	1	白	石綿含有なし	無検出
			2	2	茶	石綿含有なし	無検出
			3	45	白	石綿含有なし	無検出
			4	2	灰	石綿含有なし	無検出
			5	2	ベージュ/灰	石綿含有なし	無検出
			6	45	白	石綿含有なし	無検出
			7	3	灰	石綿含有なし	無検出
	以下余白						

※1 持ち込み試料については、依頼者によるアスベスト分析依頼書等に添って項目の記載をしており、

弊社は試料受取後の分析業務についてのみ責を負う

※2 JIS A 1481-1:2016による分析

※3 詳細については添付データを参照

分析結果報告書

令和 6 年 11 月 25 日
報告書番号 6 B - 672

株式会社 邑建築事務所 様

作業環境測定機関登録7-16号
福島県郡山市富久山町久保田字我妻84番地7
東北ビルハード株式会社 分析センター
代表者 菊地 毅之
分析センター所長 助川 丈夫 印
(第一種作業環境測定士・登録7-460号)

記

貴殿よりご依頼のありました「建材製品中のアスベスト含有等」の
分析結果について下記の通り報告致します。

工 事 名 称：浅川中学校既存校舎解体工事設計業務委託
物 件 名 称：浅川町立浅川中学校
採 取 場 所：福島県石川郡浅川町浅川大明塚 地内
採 取 年 月 日：令和 6 年 11 月 7 日
分 析 実 施 日：令和 6 年 11 月 8 日 ～ 11 月 25 日
試 料 採 取 者：東北ビルハード株式会社 一般建築物石綿含有建材調査者 酒井淳

No.	採取室及び部位	建材名称	層	層割合 (%)	外観色	偏光顕微鏡法による分析結果	推定含有率
15	技術室 天井	化粧石膏ボード	1	1	白	石綿含有なし	無検出
			2	2	茶	石綿含有なし	無検出
			3	95	白	石綿含有なし	無検出
			4	2	茶	石綿含有なし	無検出
16	危険物庫 外壁	仕上塗材	1	5	白 / ライトグレー	石綿含有なし	無検出
			2	95	灰	石綿含有なし	無検出
17	危険物庫 煙突	石綿管	1	3	茶	石綿含有なし	無検出
			2	97	灰	クリソタイル含有 クロシドライト含有	5%～50% 0.1%～5%
	以下余白						

※1 持ち込み試料については、依頼者によるアスベスト分析依頼書等に添って項目の記載をしており、
弊社は試料受取後の分析業務についてのみ責を負う
※2 JIS A 1481-1:2016による分析
※3 詳細については添付データを参照

JIS A1481-1による石綿含有分析フロー

